


# Datenblatt KK 2300

Doppelseitiges PVC-Folienklebeband mit Lösemittelacrylatklebstoff  
(stark klebend)



- ① Papierliner (gelb / braun)
- ② Lösemittelacrylatklebstoff (stark klebend)
- ③ PVC-Folie (weiß)
- ④ Lösemittelacrylatklebstoff (stark klebend)

## Technische Daten

Klebstoff	Lösemittelacrylat
Träger	PVC-Folie (weiß)
Abdeckliner	gelb / brauner Liner aus Glassinpapier
Bandstärke	225 $\mu$
Liner-Stärke	75 $\mu$
Gesamtstärke	300 $\mu$
Anfangshaftung	< 100 mm
Klebkraft auf Stahl	7,2 N/cm
Statische Haltekraft	1.000 g, 6,4 cm <sup>2</sup> + 2880 min
Temperaturbeständigkeit	
• kurzzeitig	+80°C
• dauerhaft	+60°C

Anwendungsbeispiele finden Sie unter: [www.kk-klebeteknik.de](http://www.kk-klebeteknik.de)

### Haltbarkeit / Lagerung

In Originalverpackung bei 21° C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit gelagert, hat dieses Produkt eine Haltbarkeit von 12 Monaten. Überprüfen Sie sorgfältig vor der Verarbeitung, dass die Kontaktfläche vollkommen trocken und frei von Öl, Fett und Staub ist.

### Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Die Angaben dieses Datenblattes haben nur den Charakter einer allgemeinen Empfehlung. Zur Eignung des Produktes für den gewünschten Zweck muss durch eigene Tests unter Originalbedingungen sichergestellt werden, dass das Material geeignet ist.