


Datenblatt KK 2401

Doppelseitiges PET-Folienklebeband mit Lösemittelacrylatklebstoff
(stark klebend)



- ① Papierliner (weiß)
- ② Lösemittelacrylatklebstoff (stark klebend)
- ③ PET-Folie (transparent)
- ④ Lösemittelacrylatklebstoff (stark klebend)

Technische Daten

Klebstoff	Lösemittelacrylat
Träger	PET-Folie (transparent)
Abdeckliner	Papierliner (weiß)
Bandstärke	205 μ
Liner-Stärke	125 μ
Gesamtstärke	330 μ
Anfangshaftung	< 100 mm
Haftung auf Stahl	7,2 N/cm
Zugfestigkeit	\geq 3 kg / 15 mm
Bruch-/Reißdehnung	50 %
Temperaturbeständigkeit	+120°C
• kurzzeitig	+200°C
• dauerhaft	+100°C

Anwendungsbeispiele finden Sie unter: www.kk-klebertechnik.de

Haltbarkeit / Lagerung

In Originalverpackung bei 21° C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit gelagert, hat dieses Produkt eine Haltbarkeit von 12 Monaten. Überprüfen Sie sorgfältig vor der Verarbeitung, dass die Kontaktfläche vollkommen trocken und frei von Öl, Fett und Staub ist.

Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Die Angaben dieses Datenblattes haben nur den Charakter einer allgemeinen Empfehlung. Zur Eignung des Produktes für den gewünschten Zweck muss durch eigene Tests unter Originalbedingungen sichergestellt werden, dass das Material geeignet ist.