# Datenblatt KK 3809

Doppelseitiges Papiervliesklebeband
mit Lösemittelacrylatklebstoff (stark klebend)




① **Papierliner (weiß)**
② **Lösemittelacrylatklebstoff (stark klebend)**
③ **Papiervlies**
④ **Lösemittelacrylatklebstoff (stark klebend)**

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Klebstoff | Lösemittelacrylat (weichmacherresistent) |
| Trägermaterial | Papiervlies |
| Abdeckliner | weißer Papierliner mit PE-Beschichtung (ca. 100 g/m²) |
| Gesamtsärke | 90 µ +/- 5 µ |
| Klebkraft | 4 N/cm |
| Anfangsklebkraft | < 100 mm |
| Temperaturbeständigkeit | - 20 ° C bis + 120 ° C |

**Anwendungsbeispiele finden Sie unter: www.kk-klebetechnik.de**

**Haltbarkeit / Lagerung**
In Originalverpackung bei 21° C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit gelagert, hat dieses Produkt eine Haltbarkeit von 12 Monaten. Überprüfen Sie sorgfältig vor der Verarbeitung, dass die Kontaktfläche vollkommen trocken und frei von Öl, Fett und Staub ist.

**Hinweis**
Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich.
Die Angaben dieses Datenblattes haben nur denCharakter einer allgemeinen Empfehlung.
Zur Eignung des Produktes für den gewünschten Zweck muss durch eigene Tests unter Originalbedingungen sichergestellt werden, dass das Material geeignet ist.

02 / 2020

**K + K Klebetechnik GmbH & Co. KG**
Schönbornsluster Straße 4
56070 Koblenz

Tel.: +49 (0) 261 / 291 750 00
E-Mail: Info@kk-klebetechnik.de